

# COATWAY P 2

## Rustbeskyttelsesmiddel

### ANVENDELSE

CoatWay P 2 er beregnet til rustbeskyttelse af bearbejdede staldele samt halvfabrikata og færdigvarer. Den kan også bruges til rustbeskyttelse af maskiner, værktøj og instrumenter under stilstand, opbevaring eller transport.

CoatWay P 2 danner et tyndt, næsten usynligt rustbeskyttende lag, der beskytter mod korrosion i ca. 6 måneder ved indendørs opbevaring .

CoatWay P 2 påføres bedst ved neddykning. Andre påføringsmetoder er påføring med sprøjte eller pensel. God udluftning skal sikres, mens produktet påføres.

### EGENSKABER

CoatWay P 2 er et opløsningsmiddelbaseret rustbeskyttelsesmiddel. Det anvendte opløsningsmiddel har et meget lav indhold af aromatiske forbindelser og et højt flammepunkt.

Ca. 1 time efter påføring er CoatWay P 2 tør og har dannet et meget tyndt, men også meget beskyttende ikke-klæbrigt og næsten usynligt lag. Det er vandafvisende og forebygger korrosion.

Fjern CoatWay P 2 med EXXSOL D 80 eller et tilsvarende opløsningsmiddel.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	805
Viskositet ved 20°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	2
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	80
TBN (totalt basetal)	ASTM D 2896	mg KOH/g	1,0
Dækkeevne	-	m <sup>2</sup> /l	120
Lagtykkelse	(MIL-C-16173D)	1/1000 mm	1,5

### SPECIFIKATIONER

MIL-C-16173D Grade 3

### HÅNDBTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.  
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.  
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
 Opbevares utilgængeligt for børn.  
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001

