

# COOLWAY CB

## Metalbearbejdning

### ANVENDELSE

CoolWay CB er specielt formuleret til brug med kobber og kobberlegeringer. Produktet virker fremragende ved bearbejdning af aluminium og lavlegeret stål.

Anbefalet dosering er 5-10%.

Bland altidolie i vand, aldrig omvendt.

Undgå at produktet kommer under frysepunktet.

Vanhårdhet 0-15°dH.

Lageringstid: 15 måneder

### EGENSKABER

CoolWay CB er et amin- og borfrit emulgerende skærevæske opbygget af højt rafineret baseolier og specielt sammensatte additiver der reducere slid og forbedre filmstyrke.

CoolWay CB giver en stabil smørende emulsion og korrosionsbeskyttelse.

Den høje biostabilitet giver lang levetid og lavere omkostninger til bortskaffelse af brugte produkter.

### FORDELE

CoolWay yder et forbedret arbejdsklima, grundet at produktet er amin- og borfrit.

Produktet giver en stabil emulsion med høj filmstyrke og yder fremragende korrosionsbeskyttelse.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	958	Kg/m3
pH ved 5 vol% blanding	-	9,0	-
Emulsionens udseende	Visuel	Mælkehvid	-
Emulsionens stabilitet ved 5 vol%			
Emulsionens skum	SST 124	3	-
tendens/stabilitet ved 5 vol%			
Corrosion af støbejern 2 vol%	SST 118	0/0	-
Refreaktometer indeks	IP 125	0/0-0	-
Farve	-	1,2	-
	Visuel	Amber	-

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN

ISO 14001

