

COOLWAY G40

Metalbearbejdning

ANVENDELSE

CoolWay G40 er beregnet til brug ved de fleste skære- og slibe operationer i højt og lavt legeret stål, aluminium samt kobber.

Anbefalet koncentration 3-6%

Olien skal altid blandes i vand, ikke omvendt

Opbevares frostfrit

Lageringstid: 15 måneder

FORDELE

CoolWay G40 giver en stabil smørelie emulsion med god evne til at udskille lækolie.

TYPISKE ANALYSER

| EGENSKABER | METODE | ENHED | |
|---|-------------|--------------------|---------|
| Udseende | Visuel | - | Klar |
| Density ved 15 °C | ASTM D 4052 | kg/m ³ | 995 |
| pH ,5 vol%, alm. vand | - | - | 9,2 |
| Emulsion udseende - 5 vol% i alm. vand | Visuel | skala | Hvidlig |
| Korrosion af Støbejern 2 vol% - alm. vand | IP 125 | - | 0/0-0 |
| Viscositet ved 40°C | ASTM D 445 | mm ² /s | 89 |
| Farve | Visuel | - | Brun |
| Lugt | - | - | amin |
| Refractometer indeks | SLTM143 | - | 1,0 |

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

