

# DRAWWAY N 750

## Metalbearbejdning

### ANVENDELSE

Ved dybdetrækning og anden plastisk bearbejdning af stålplader og andre materialer kræves en olie med god vedhæftning for at lette trækoperationen. Desuden skal olien have evnen til at tåle høje tryk og temperaturer.

DrawWay N 750 anbefales til krævende trækoperationer i rustfrit, højtlegeret stål og aluminium.

### FORDELE

DrawWay N 750 kan modstå store tryk og temperaturer. Endvidere har den høj filmstyrke, hvilket bidrager til reduceret værktøjomkostninger.

### EGENSKABER

DrawWay N 750 er en mineraloliebaseret trækolie, hvis filmstyrke er blevet forbedret ved tilsætning af EP- og smørende additiver.

Produktet har høj smøreevne, hvilket bidrager til lave værktøjsomkostninger ved plastisk bearbejdning.

DrawWay N 750 giver god beskyttelse mod korrosion og har god iltningstabilitet.

Produktet indeholder aktivt svovl og kan derfor plette eller misfarve kobber og kobberlegeringer.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	957
Viscositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	400
Viscositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	28
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	210
Farve	ASTM D 1500	-	6,0
Aktiv svovl i produktet	-	-	Ja

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001

