

FLEXWAY RP 30

Procesolie

ANVENDELSE

I industrien bruges mineralolier i stor udstrækning til andre formål end smøring. Disse olier, som normalt kaldes procesolier, kan indgå som en komponent i plast, gummi eller lignende, eller bruges som proceshjælpemiddel.

FlexWay RP 30 bruges som blødgører og fyldstof ved fremstilling af gummi og plast. Produktet bruges også som proceshjælpemiddel til f.eks. at binde støv eller fungere som fugtemiddel i tagpapindustrien.

EGENSKABER

FlexWay RP 30 er en procesolie, opbygget af hårdt solventraffineret paraffinbaseret mineralolie. Produktet karakteriseres af høj stabilitet og lav flygtighed.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	868
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	30,6
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	5,2
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	102
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-9
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	212
Farve	ASTM D 1500	-	0,5
Neutralisationstal	ASTM D 974	mg KOH/g	<0,01

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

